

## DESCRIPTION

PENEPLUG® est un imperméabilisant à prise rapide composé d'additifs cristallins intégraux et de ciment conçu pour arrêter les fuites d'eau et l'humidité.

## UTILISATIONS

PENEPLUG® peut être employé à l'intérieur et l'extérieur comme mortier d'obturation imperméabilisant et lorsqu'une prise rapide et une résistance immédiate ont requises.

- ▶ Obturer/arrêter les fuites d'eau
- ▶ Sceller les joints fuyants, les points d'ancrage et les fissures

PENEPLUG® peut être utilisé sur les substrats suivants :

- ▶ Béton
- ▶ Maçonnerie
- ▶ Grès
- ▶ Pierre

## AVANTAGES

- ▶ Arrête l'écoulement de l'eau
- ▶ Prends en approximativement 30 secondes après le mélange
- ▶ Durable
- ▶ Peut être utiliser sous l'eau
- ▶ Peut être mélangé avec de l'eau ou utilisé seul (poudre)
- ▶ Facile à appliquer
- ▶ Emballer dans un contenant facile d'utilisation et refermable

## DIRECTIONS POUR L'UTILISATION

**Préparation de la surface :** Le substrat doit être propre et exempt de tout contaminant comme de l'huile, enduit, peinture et poussière avant l'application du PENEPLUG®. Enlever tout le matériel jusqu'à une surface de béton solide avant d'appliquer le PENEPLUG®.

**Mélange :** Le temps de prise dépend en grande partie de la quantité d'eau utilisée pour le mélange. À 20 °C (68 °F), le mélange standard est 1 kg (2,5 lb) de PENEPLUG® pour approximativement 0,25 L (1 tasse) d'eau. Le PENEPLUG® doit être ajouté à l'eau et mélanger rapidement. Le mélange doit avoir la consistance d'un béton sec. Le temps de mélange est d'environ 15 secondes et la prise du mélange survient environ 30 secondes plus tard. Par temps froid, utilisez de l'eau tiède et par temps chaud de l'eau froide.

**Application:**

Pour éviter les pertes, mélanger seulement de petites quantités de PENEPLUG®.

Appliquer le PENEPLUG® sur la région appropriée immédiatement après le mélange. Le matériel devrait être façonné en coin et être forcé dans l'ouverture. Tenez fermement en place pendant environ 30 secondes. (Porter des gants de caoutchouc)

Une fois la fuite colmatée, remplissez le vide avec du PENECRETE MORTAR™ et enlever l'excédant.

Pour terminer, appliquez une couche d'imperméabilisant PENETRON® sur la surface légèrement humide.

Dans certaines circonstances, le PENEPLUG® peut être appliqué en poudre, alors placez directement la poudre dans la fuite et maintenez là en place durant 30 à 60 secondes.

**EMBALLAGE**

Ce produit est disponible en sacs de 18 kg (40 lb) et en seaux de 25 kg (55 lb).

**ENTREPOSAGE / DURÉE LIMITE DE STOCKAGE**

Le PENEPLUG® doit être entreposé à un minimum de 7 °C (45 °F). La durée de vie du produit est de 12 mois lorsqu'il est entreposé dans un endroit sec et dans son emballage d'origine (non ouvert et non endommagé).

**SANTÉ ET PRÉCAUTIONS**

PENEPLUG® contient du ciment qui est alcalin. Il est irritant pour les yeux et la peau et peut causer une sensibilisation par contact avec la peau. Porter des lunettes de sécurité ainsi que des vêtements appropriés et un masque. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et demander un avis médical. Pour plus d'informations, se référer à la fiche signalétique du produit.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

**GARANTIES**

ICS PENETRON INTERNATIONAL LTD. garantie que les produits qu'il fabrique sont exempts de défauts matériels et se conforme aux normes de formulation et contiennent tous les composants dans leur proportion appropriée. Si un produit s'avère trouvé défectueux, la responsabilité de ICS PENETRON INTERNATIONAL LTD sera limitée au remplacement du matériel défectueux et ne sera en aucun cas responsable des dommages fortuits causés ou consécutifs.

ICS PENETRON INTERNATIONAL LTD. NE FAIT AUCUNE GARANTIE QUANT À LA VALEUR MARCHANDE OU LA FORME PHYSIQUE POUR UN BUT PARTICULIER ET CETTE GARANTIE EST AU LIEU DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRIMÉES OU IMPLICITES. L'utilisateur déterminera si le produit convient pour son utilisation prévue et assumera tous les risques et les responsabilités en conséquence.